

Data analisi	<b>13.10.2023</b>	
Istituto Analisi	<b>BEA Institut für Bioenergie, 1150 Vienna</b>	
Pedane - sacchi	cm 88x115 o 80x120	72 sacchi per pedana = 1080 kg
<b>Valori</b>	<b>Amica Rossobionda</b>	<b>Norma ENPlusA1</b>
Specie	Abete	
Diametro (mm)	6	6 o 8 +-1
Potere calorifico minimo (kWh/kg)	4,73	≥ 4,6
Lunghezza (3,15 - 40mm)	0,3	≤ 0,5 / ≤ 1
Lunghezza (40mm - 45mm)	0,1	≤ 1
Lunghezza (>45mm)	0	0
Peso al metro cubo (kg/m <sup>3</sup> )	690	≥ 600 - ≤ 750
Resistenza meccanica (%)	99,1	≥ 98
Umidità (%)	7,0	≤ 10
Contenuto Ceneri (550°C)	0,62	≤ 0,7
Temperatura liquefazione ceneri (°C)	1470	≥1200

